

Hydrauliska ledningsrör i stål E235 (+N) utan ytbeläggning

E235 (+N) (≈ SS1330-05) är ett lågkolhaltigt konstruktionsstål med god svetsbarhet och bockbarhet.

Ledningsrör för hydrauliska och pneumatiska system enligt normen SS-EN 10305-4:2016 är sömlösa precisionsrör som kalldragets för att uppnå hög dimensionstolerans och fina ytor. Efter kalldragning har stålet normaliserats i skyddande atmosfär vilket medför att det uppvisar hög förlängning som i sin tur medverkar till att rören kan under normala omständigheter böjas utan risk för brott.

Rörens ytor är obehandlade förutom med ett tillfälligt skydd mot korrosion. Rakhet uppmätt som pilhöjd får vara högst 3 mm över en längd av 1 m.

Typisk analys

% C	% Si	% Mn	% P	% S	% Al
0,10	0,20	0,50	0,015	0,010	0,020

Mekaniska egenskaper

Tillstånd	Dimension, mm (*)	R _{eH} , MPa min	R _m , MPa	A, % min	KV, Joule (†)
Kalldraget och normaliserat	YD≤30 och T≤3	225	340 - 480	25	Min 27 @ 0°C
	YD>30 eller T>3	235	"	"	"

* YD = yttre diameter, T = nominell väggtjocklek.

† Behöver inte certifieras.

Förutom dragprovning testas rörmateriallets duktilitet ytterligare genom expansionsprov över en konisk dorn. Dessutom kontrolleras varje rör individuellt för trycktäthet genom virvelströmsprovning.

Dimensionstoleranser

Se separat datablad.

Ytkaraktäristik

Ra ska vara högst 4 µm (gäller såväl utsidan som insidan med undantag för insidan av rör med YD <15 mm). Rören är behandlade med ett rostskyddsmedel som lätt kan tas bort inför eventuell målning.

Svetsning

Om svetsning är nödvändig karaktäriseras E235 av mycket god svetsbarhet. GMAW med M21 skyddsgas (argon med 20% CO₂) rekommenderas. Lämplig tillsatstråd är G 2Si1 enligt EN ISO 14341-A, exempelvis ESAB Autorod 12.58 eller liknande.